



# Chematex Dyes & Chemicals

## CHEMAZOL TURQ. BLUE G 133%

### 嘉玛素 翠蓝 G 133%

| 项目<br>Item      | 溶解度<br>Solubility (g/l) |    |    | 日晒牢度 <sup>注4</sup><br>Light Fastness |      | 摩擦牢度<br>Crocking |          | 水洗牢度<br>Washing Fastness    |     |   | 水洗牢度<br>Washing Fastness        |     |   |
|-----------------|-------------------------|----|----|--------------------------------------|------|------------------|----------|-----------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|---|
|                 | 注1                      | 注2 | 注3 | ISO 105-B02                          |      | ISO 105- X12     |          | ISO 105-C02<br>(50°C × 45') |     |   | ISO 105-C06/C2S<br>(60°C × 30') |     |   |
| 执行<br>标准<br>STD |                         |    |    | 0.3%                                 | 3.0% | 干<br>Dry         | 湿<br>Wet | E                           | C   | N | E                               | C   | N |
| 级数<br>Grade     | 150                     | -  | -  | 5-6                                  | >6   | 5                | 2-3      | 5                           | 3-4 | 5 | 5                               | 3-4 | 5 |

| 项目<br>Item      | 水压牢度<br>Water-press Test    |   |   | 耐汗(酸)牢度<br>Perspiration (acid) |   |   | 耐汗(碱)牢度<br>Perspiration (alkali) |   |   |
|-----------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|
|                 | ISO 105-E01<br>(37°C × 4hr) |   |   | ISO 105-E04<br>(37°C × 4hr)    |   |   | ISO 105-E04<br>(37°C × 4hr)      |   |   |
| 执行<br>标准<br>STD | E                           | C | N | E                              | C | N | E                                | C | N |
| 级数<br>Grade     | 5                           | 5 | 5 | 4-5                            | 5 | 5 | 4-5                              | 5 | 5 |

| 项目<br>Item                     | 执行标准<br>Standard            | 评级<br>Grade |     |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|
|                                |                             | 级数<br>Grade | 3   |
| 耐汗晒牢度<br>Perspiration<br>Light | ISO 105-B02                 | 级数<br>Grade | 3   |
| 耐氯水牢度<br>Chlorinated<br>Water  | ISO 105-E03<br>(27°C × 1hr) | E           | 3   |
| 耐干洗牢度<br>Dry Clean             | ISO 105-D01<br>(27°C × 1hr) | E           | 4-5 |
| 耐多次水洗牢度<br>Multi-washing       | UK-TO BS-1006-1998          | E           | 4   |

#### 缩写简介(Abbreviations) :

|      |                     |     |                    |
|------|---------------------|-----|--------------------|
| B =  | 偏蓝<br>Bluer         | Y = | 偏黄<br>Yellower     |
| R =  | 偏红<br>Redder        | G = | 偏绿<br>Greener      |
| D =  | 偏沉<br>Duller        | E = | 色变<br>Color change |
| Br = | 偏鲜<br>Brilliance    | W = | 羊毛沾染<br>Wool Stain |
| C =  | 棉沾染<br>Cotton stain |     |                    |
| N =  | 尼龙沾染<br>Nylon stain |     |                    |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 注1 | : | + 水<br>+ water  |
| 注2 | : | + 水 + 元明粉 80g/l<br>+ water + Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 80g/l  |
| 注3 | : | + 水 + 元明粉 80g/l + 梳打 20g/l<br>+ water + Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 80g/l + Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 20g/l |
| 注4 | : | 氙弧光灯<br>Xenon Arc Lamp  |