



CHEMAZOL BLACK GSPN

嘉玛素 黑 GSPN

项目 Item	溶解度 Solubility (g/l)			日晒牢度 ^{注4} Light Fastness		摩擦牢度 Crocking		水洗牢度 Washing Fastness			水洗牢度 Washing Fastness		
	注1	注2	注3	ISO 105-B02		ISO 105- X12		ISO 105-C02 (50°C × 45')			ISO 105-C06/C2S (60°C × 30')		
执行 标准 STD				3.0%	6.0%	干 Dry	湿 Wet	E	C	N	E	C	N
级数 Grade	100	-	-	5	5-6	4	2-3	5	4-5	5	4	4	5

项目 Item	水压牢度 Water-press Test			耐汗(酸)牢度 Perspiration (acid)			耐汗(碱)牢度 Perspiration (alkali)		
	ISO 105-E01 (37°C × 4hr)			ISO 105-E04 (37°C × 4hr)			ISO 105-E04 (37°C × 4hr)		
执行 标准 STD	E	C	N	E	C	N	E	C	N
级数 Grade	5	5	5	5	5	5	5	5	5

项目 Item	执行标准 Standard	评级 Grade	
		级数 Grade	
耐汗晒牢度 Perspiration Light	ISO 105-B02	3-4	
耐氯水牢度 Chlorinated Water	ISO 105-E03 (27°C × 1hr)	E	4
耐干洗牢度 Dry Clean	ISO 105-D01 (27°C × 1hr)	E	4-5
耐多次水洗牢度 Multi-washing	UK-TO BS-1006-1998	E	4

缩写简介(Abbreviations) :

B =	偏蓝 Bluer	Y =	偏黄 Yellower
R =	偏红 Redder	G =	偏绿 Greener
D =	偏沉 Duller	E =	色变 Color change
Br =	偏鲜 Brilliance	W =	羊毛沾染 Wool Stain
C =	棉沾染 Cotton stain		
N =	尼龙沾染 Nylon stain		

注1	:	+ 水 + water
注2	:	+ 水 + 元明粉 80g/l + water + Na ₂ SO ₄ 80g/l
注3	:	+ 水 + 元明粉 80g/l + 梳打 20g/l + water + Na ₂ SO ₄ 80g/l + Na ₂ CO ₃ 20g/l
注4	:	氙弧光灯 Xenon Arc Lamp