



Chematex Dyes & Chemicals

CHEMAZOL RED LA-B

嘉玛素 红 LA-B

项目 Item	溶解度 Solubility (g/l)			日晒牢度 ^{注4} Light Fastness		摩擦牢度 Crocking		水洗牢度 Washing Fastness			水洗牢度 Washing Fastness		
执行 标准 STD	注 1	注 2	注 3	ISO 105-B02		ISO 105-X12		ISO 105-C02 (50°C × 45')			ISO 105-C06/C2S (60°C × 30')		
级数 Grade	100	-	-	0.3%	3.0%	干 Dry	湿 Wet	E	C	N	E	C	N

项目 Item	水压牢度 Water-press Test			耐汗(酸)牢度 Perspiration (acid)			耐汗(碱)牢度 Perspiration (alkali)						
执行 标准 STD	ISO 105-E01 (37°C × 4hr)			ISO 105-E04 (37°C × 4hr)			ISO 105-E04 (37°C × 4hr)						
级数 Grade	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5			

项目 Item	执行标准 Standard		评级 Grade		缩写简介(Abbreviations) :							
耐汗晒牢度 Perspiration Light	ISO 105-B02		级数 Grade		5		B	=	偏蓝 Bluer	Y	=	偏黄 Yellower
耐氯水牢度 Chlorinated Water	ISO 105-E03 (27°C × 1hr)		E		2		R	=	偏红 redder	G	=	偏绿 Greener
耐干洗牢度 Dry Clean	ISO 105-D01 (27°C × 1hr)		E		4-5		D	=	偏沉 Duller	E	=	色变 Color change
耐多次水洗牢度 Multi-washing	UK-TO BS-1006-1998		E		4		Br	=	偏鲜 Brilliance	C	=	棉沾染 Cotton stain
							N	=	尼龙沾染 Nylon stain			W = 羊毛沾染 Wool Stain

注 1	:	+ 水 + water
注 2	:	+ 水 + 元明粉 80g/l + water + Na ₂ SO ₄ 80g/l
注 3	:	+ 水 + 元明粉 80g/l + 梳打 20g/l + water + Na ₂ SO ₄ 80g/l + Na ₂ CO ₃ 20g/l
注 4	:	氙弧光灯 Xenon Arc Lamp