® = 德国巴斯夫公司注册商标

海立柴林® 柔软印花浆 BCN-C
海立柴林® 柔软印花浆 BCN-D

复合印花成品浆，具有优良印制性能，印花织物柔软且牢度良好

组成	聚丙烯酸类共聚物的水溶性混合物
外观	中粘度，可流动性浆状。
贮存	在密闭容器中于5-35°C 正确储存，海立柴林® 柔软印花浆BCN-C & BCN-D有6个月的保质期，开桶后应尽快用完，取用后随时盖好未用完的包装桶。

性能

产品技术规格	以下数据均为约数，在产品规格说明书中载有每个数据的上下限
pH	8.0-9.0
溶解性	可与水以任何比例混合应用

应用

海立柴林® 柔软印花浆 BCN-C & BCN-D 具有良好的印制性能和牢度性能。印面鲜明而柔软，适用于白底或浅色底涂料直接印花，特别推荐用于全棉和涤棉混纺布印花的生产工艺。

海立柴林® 柔软印花浆 BCN-C & BCN-D 搭配 海立柴林® ECO Pigments，为BASF ECO-SPEED（巴斯夫环保快捷）印花系统的组成份。

海立柴林® 柔软印花浆 BCN-C & BCN-D 以直接加入涂料充分搅拌使用。

指导配方：

Helizarin® Soft Print BCN-C	X
Helizarin® Soft Print BCN-D	Y
Helizarin® ECO Pigments	Z
	1000g

粘度(dpa.s) HAAKE VT-02 50-80

其中：X= 色浆浓度Z x 16 (此系数可依据牢度要求提高为17或18)

Y=1000-X-Z

Z≤60g/kg

如需增加印花浆粘度，则可边搅拌边加入2-6 g/kg路得素® 增稠剂HIT Plus印后热风烘干固色可获得最佳色牢度，建议烘干固色条件：

150°C x 4-5 分钟.

安全

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料，若正确使用，采取处置化学品所需的安全预防措施，遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

说明

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素，这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果，建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确,或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料,特性,重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整,且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。