

百德大益涂料商行

嘉玛国际贸易(深圳)有限公司

深圳市福田区市花路花样年福年广场 B 栋一单元 423

电话: 0755-83597378 (深圳) 电话: 020-83399022 (广州) 传真: 0755-83597379

催固剂 PX-100

TY FIXER PX-100

(水浆、胶浆及尼龙胶浆之催固剂)

催固剂 PX-100 是一种多功能的胶浆 / 水浆交联剂, 只需在印花时加进 0.5-1.5% **催固剂 PX-100** 即可显着提高胶浆 / 水浆印花的洗水及干湿摩擦坚牢度. 对特殊纤维印例如尼龙、特丽翎及经防水处理之合成纤维的印花特别有效。

催固剂 PX-100 具有特殊之催固能力, 在乳胶浆印花及在人造花之光面加工有防粘作用, 所以也是一个良好之防粘剂。

特性:

外观	:	淡黄色液体。
含固量	:	>99%
粘度	:	200 Mpa.s.
酸碱值	:	pH = 10.5

使用方法

1. 用 1-1.5% **催固剂 PX-100** 加在尼龙白浆 PA110 及尼龙透明浆 PA170 内可印经防水处理的尼龙布上会得到良好效果。唯防水尼龙布品种繁多, 故大量生产前须试验清楚, 才作大量投产。
2. **催固剂 PX-100** 可直接加进胶浆 / 水浆使用, 用量为 0.5-1.5%。最佳用法为先以 1: 1 / 1: 2 的水将**催固剂 PX-100** 稀释后才使用, 以便易于混和。**催固剂 PX-100** 与浆及纤维产生聚合作用, 从而提高浆料与纤维之固着力, 增加洗水牢度及摩擦度。**催固剂 PX-100** 与浆混和后需在 12 小时内使用。印花后的过热程序与普通相同。
3. **催固剂 PX-100** 比固色剂 150 (已停产) 及固色剂 300 对途料印花具有更强之增固力, 故在使用时必须与浆料完全混和。
4. **催固剂 PX-100** 可能对某些浆料起离子性反应, 所以必须在使前作测试, 如效果满意后才可大量生产。

** **催固剂 PX-100** 可能引致敏感, 请避免直接接触皮肤。

... 完 ...
