

百德大益涂料商行

嘉玛国际贸易(深圳)有限公司

深圳市福田区市花路花样年福年广场 B 栋一单元 423

电话: 0755-83597378 (深圳) 电话: 020-83399022 (广州) 传真: 0755-83597379

TY CLEAR BINDER SC-A

半哑面透明胶浆 SC-A

产品说明

透明弹性胶浆, 适用于全棉针织布的手工印花。

保存期

室温贮藏一年。避免贮存于摄氏 40 度以上或摄氏低温 0 度以下。

环保标准:

1. 符合日本厚生省对“福尔马林(甲醛)”所定之安全标准(昭和49-34)号法规;
2. 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)”所定之安全标准(2003/53/EC)号法规;
3. 符合欧盟对“邻苯二甲酸盐(PHTHALATE)”所定之安全标准(2005/84/EC)号法规;
4. 符合欧盟对重金属所定之安全标准(EN71 PART 3: 1994)法规;
5. 不含PVC(测试方法: FTIR);
6. 符合中国对“可分解致癌芳香胺(AZO)”所定之安全标准《GB18401-2010》法规;
7. 符合REACH 规定的高度关注物质SVHC的要求(2014版)。

印花处方

	白色印花	加色印花
TY WHITE BINDER SW-A	100-80	25-15
TY CLEAR BINDER SC-A	0-20	70-80
TY PIGMENT	-	0-5
合计(重量%):	100	100

印花工程

印花 → 烘干(70-100°C, 1分钟) → 热处理(150°C, 2-3分钟)
或热压(150°C, 5-10秒钟)

牢度测试

1. 洗水牢度测试(60°C x 1小时) x 4次 : 4-5级
 2. 摩擦牢度测试 JIS 标准 L-0849 (100回/3分钟) : 3.5-4.0级
- 备注: 牢度等级 0-5级, 其中 5级为最好。

注意事项

1. 充分烘干后再进行充分的热处理可减低印花面粘手程度。
 2. 丝网网目以 800-1000 目为最适中。
 3. 加入 1-2% (重量比) 的 TY FIXER 300, 可以有效提高印花面的湿摩擦牢度。
-