

# 百德大益涂料商行

## 嘉玛国际贸易(深圳)有限公司

深圳市福田区市花路花样年福年广场 B 栋一单元 423

电话: 0755-83597378 (深圳) 电话: 020-83399022 (广州) 传真: 0755-83597379

---

### TY SPECIAL BINDER 734E

### 高牢度固浆 734E

#### [产品说明]

高牢度粘合剂, 适用于不同面料。

#### [保存期]

室温贮藏一年。避免贮存于摄氏 40 度以上或摄氏低温 0 度以下。

#### [环保标准]

1. 符合日本厚生省对“福尔马林(甲醛)”所定之安全标准(昭和49-34)号法规(< 75ppm);
2. 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)”所定之安全标准(2003/53/EC)号法规;
3. 符合欧盟对“邻苯二甲酸盐(PHTHALATE)”所定之安全标准(2005/84/EC)号法规;
4. 符合欧盟对重金属所定之安全标准(EN71 PART 3: 1994)法规;
5. 不含PVC(测试方法: FTIR);
6. 符合中国对“可分解致癌芳香胺(AZO)”所定之安全标准《GB18401-2010》法规;
7. 符合REACH 规定的高度关注物质SVHC的要求(2014版)。

#### [印花处方]

	深色	中色	浅色
TY PIGMENT	8	5	1
TY SPECIAL BINDER 734E	20	10	5
印花元糊*	72	85	94
合计(重量%):	100	100	100

#### \*400HENF 印花糊配方:

	半乳化糊	全水系糊
TY EMULSIFIER 820ENF	5	-
TY ASSISTER VC	-	2-4
水	65	98-96
松节水	30	-
合计(重量%):	100	100

#### [印花工程]

印花 → 风干或烘干(100°C, 1-3 分钟) → 热处理(130-150°C, 2-3 分钟)

#### [牢度测试]

1. 洗水牢度测试(60°C x 1 小时) x 4 次 : 4.0 级
  2. 摩擦牢度测试 JIS 标准 L-0849 (100 回/3 分钟) : 4.0 级
- 备注: 牢度等级 1-5 级, 其中 5 级为最好。

#### [注意事项]

1. 充分烘干后再进行充分的热处理可减低印花面粘手程度。
  2. 丝网网目以 800-1200 目为最适中。
  3. 在湿度太低的情况下, 如秋冬两季, 为防止胶浆干燥得太快以致塞网, 可配合 1%-3% 保湿剂 TY ASSISTER HC 使用。
  4. 在 Polyester (聚酯纤维布)、Nylon (尼龙布) 等化纤面料上印花时, 加入 1-2% 的交联剂 TY FIXER PX-100 可有效提高各项印花牢度。
-