

Ryudye[®]-W Assister AM Conc

防升华助剂

[产品说明]

防止染料升华而设计的用于涂料印花的助剂。

[保存期]

通风阴凉干燥处保存一年，建议保存温度0~40°C。

[环保标准]

1. 符合日本厚生省对“福尔马林（甲醛）”所定之安全标准 <昭和49-34> 号法规；
2. 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）”所定之安全标准 <2003/53/EC> 号法规；
3. 符合欧盟对“邻苯二甲酸盐（PHTHALATE）”所定之安全标准 <2005/84/EC> 号法规；
4. 符合欧盟对重金属所定之安全标准 <EN71 PART 3 : 1994> 法规；
5. 不含 PVC（测试方法：FTIR）；
6. 符合中国对“可分解致癌芳香胺（AZO）”所定之安全标准《GB18401-2010》法规；
7. 符合 REACH 规定的高度关注物质SVHC的要求（2014版）。

[印花处方]

Ryudye [®] -W Assister AM Conc	20-40
Ryudye [®] -W Clear Binder / 打底浆	80-60
Ryudye [®] -W Fixer	X
合计（重量%）	100+X

[印花工艺]

手工印花：600-800 网目，60度刮刀，印三遍。

机械印花：600-800 网目，60度刮刀，印两遍。

热处理：130-150°C，2-3分钟。

[注意事项]

1. 如需提高印花牢度，建议添加交联剂 Ryudye[®] Fixer J-52（长效，24小时，添加量1.0-3.0%）或 Ryudye[®] Fixer C（短时效，8小时，添加量 0.3-1.0%）；
2. 在湿度太低（如秋冬季），为防止产品干燥太快以致塞网，可配合1%-3% 的保湿剂 Ryudye[®] Assister 502使用；
3. 说明书中所述相关事项是基于标准的试验方法得出，因此为避免差异，客户在生产使用前，请务必根据自身使用方式及要求进行必要的试验测试。