

## Ryudye<sup>®</sup>-W TT Binder BP-80 Ryudye<sup>®</sup>-W TT White P-60

## 机印透明胶浆 机印白胶浆

### [产品说明]

弹性机印胶浆，适用于全棉针织布的椭圆机印花。

### [保存期]

通风阴凉干燥处保存一年，建议保存温度0~40°C。

### [环保标准]

1. 符合日本厚生省对“福尔马林（甲醛）”所定之安全标准 <昭和49-34> 号法规；
2. 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）”所定之安全标准 <2003/53/EC> 号法规；
3. 符合欧盟对“邻苯二甲酸盐（PHTHALATE）”所定之安全标准 <2005/84/EC> 号法规；
4. 符合欧盟对重金属所定之安全标准 <EN71 PART 3 : 1994> 法规；
5. 不含 PVC（测试方法：FTIR）；
6. 符合中国对“可分解致癌芳香胺（AZO）”所定之安全标准《GB18401-2010》法规；
7. 符合 REACH 规定的高度关注物质 SVHC 的要求（2014版）。

### [印花处方]

	白色印花	加色印花
Ryudye <sup>®</sup> -W Colors	0	5
Ryudye <sup>®</sup> -W TT White P-60	100-80	25-15
Ryudye <sup>®</sup> -W TT Binder BP-80	0-20	70-80
Ryudye <sup>®</sup> -W Fixer J-52	1-3	1-3
(重量%)	100	100

### [印花工艺]

机器印花 → 闪干 → 热处理（150°C，2-3分钟）

### [牢度测试]

1. 洗水牢度测试（60°C × 1小时 × 4次） : 4.0 - 5.0级
2. 摩擦牢度测试JIS标准L-0849（100回/3分钟） : 3.5 - 4.0级

备注：牢度等级1.0 - 5.0级，其中 5.0 级为最好。

### [注意事项]

1. 如需提高印花牢度，建议添加交联剂 Ryudye<sup>®</sup>-W Fixer J-52（长时效，24小时，添加量 1.0-3.0%）或 Ryudye<sup>®</sup>-W Fixer C（短时效，8小时，添加量 0.3-1.0%）；
2. 进行充分的热处理可有效减低印花面的粘性并提升牢度；
3. 印花网目以 800-1,000 目最为适宜；
4. 在湿度太低(如秋冬季)，为防止产品干燥太快以致塞网，可配合1%-3% 的保湿剂 Ryudye<sup>®</sup>-W Assister 502使用；
5. 说明书中所述相关事项是基于标准的试验方法得出，因此为避免差异，客户在生产使用前，请务必根据自身使用方式及要求进行必要的试验测试。